



M 03

Elastik, sızdırmaz, çatlamaz, yapışma mukavemeti yüksek çimento esaslı tamir harcıdır. Polimer ve elyaf katkılarıyla modifiye edilmiştir. İç gerilimi düşük ve kalın uygulamalarda son derece mukavemetli bir tamir harcıdır. Beton tamiratlarında, su yalıtım öncesi zemin hazırlığında, tij deliklerinin kapatılmasında ve pahlarda kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Su yalıtımı öncesi yüzey tamiratlarında,
- Beton, sıva ve şap tamiratlarında,
- Segregasyon ve tij deliklerinin doldurulmasında,
- Pah yapımında ve tamiratlarda kullanılır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalı ve önceden nemlendirilmelidir. Yüzeyde serbest parçacıklar, yağ, kir, çamur gibi aderansı azaltan etkenler varsa bunlar yok edilmelidir. Tamirat yapılacak çatlak ya da segregasyonlar en az 2 cm derinlikte çukur açılmalıdır. Uygulama yapılmadan önce aderans zorluğu olabilecek emici yüzeylere uygulamadan önce **ISONEM D10 LATEX** (200 mL/m²) sürülmesini tavsiye ederiz. Lateks uygulanmış yüzeyler kurumaya yakın ve hafif yapışkan iken üzerine **ISONEM M 03** uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama şekli: **ISONEM M03** elastik harç (20 kg) ile 4 L temiz su bir plastik kaptan 400 devir bir karıştırıcıyla homojen bir şekilde karıştırılır. Şayet karıştırma işlemi elle yapılacaksa daha küçük parçalar halinde yapılmalıdır. **ISONEM M 03** elastik harcın yapışma aderansını ve su geçirimsizliğini arttırmak için içerisine **ISONEM D10 LATEX** katılabilir. Bu oran 20 kg **ISONEM M03** içerisine 1 L **ISONEM D10 LATEX** katılarak ve 3 L su ilave edilerek yapılabilir. Karışım malayla ya da püskürtme yöntemiyle yüzeye uygulanır. Çok sıcak ve çok soğuk havalarda uygulamalara dikkat edilmeli ve aşırı sıcaklarda yapılan uygulamalarda belli aralıklarla yüzey nemlendirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Basınç dayanımı (Mpa) : ≥ 10 , SINIF R1
- Klorür iyonu içeriği (%) : $\leq 0,05$
- Yapıştırma suretiyle oluşmuş bağ (Mpa) : $\geq 0,8$
- Çözücü : Su
- Renk : Gri
- Sarfiyat : 20 kg/m² (1 cm sıva için)
1 kg/500 mL boşluk için
- Boyanabilen(Kaplanabilen) Alan : 1 cm kalınlıkta sıva için min. 1 m² /Kraft torba,
Dolgu olarak 10 L boşluk için min. 20 kg / Kraft torba

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- Ambalaj : 20 kg kraft torba
- Depolama Sıcaklığı : 5 - 35 °C
- Raf Ömrü : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- Depolama Koşulları : Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI ve RİSKLER

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Aşırı hava sıcaklığında, belli aralıklarla uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir.

Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri

Yapışma aderansını ve su geçirimsizliğini arttırmak için **ISONEM D 10 LATEX** kullanılmalıdır.

Uygulama sıcaklığı

5 - 35 °C arasında uygulanmalıdır.



Genel Özellikler

%100 Su Yalıtımı Sağlar




Elastikiyet

A2 S1 d0 Yangın Sınıfı



Sürekli Kurur

Yüzey Zemin



BETON




MERMER, GRANİT



HAM AĞŞAP



FAYANS, SERAMİK



MEMBRAN, SHINGLE vb.



SAC & METAL

Sürme Şekli	Tamir Harcı	X	X	X	X	X
Yüzey Nemliliği	Hafif Nemli / Nemli yüzey	X	X	X	X	X
Önerilen Aparat	Mala	X	X	X	X	X
Astar Kullanımı	ISONEM D 10 LATEX	X	X	X	X	X
Astar Kullanım Miktarı	200 ml/m ²	X	X	X	X	X
Ürün Kullanımı	Sıva / Dolgu	X	X	X	X	X
Ürün Kullanım Miktarı	20 kg / m ² [1 cm sıva için] 1 kg / 500 mL boşluk için	X	X	X	X	X
Katlar Arası Bekleme	X	X	X	X	X	X
Dokunma Kuruması	24 Saat	X	X	X	X	X
Tam Kuruma	28 Gün	X	X	X	X	X

Not: Kuruma süreleri yaklaşık verilerdir, ortam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.



İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için Güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.